

Легковые и грузовые автомобили (ПОРЕЗЫ)								
Макс. повреждение	10 мм	15 мм	25 мм	35 мм	50 мм	75 мм	100 мм	125 мм
Кол-во слоев	D №	D №	D №	D №	D №	D №	D №	D №
2-4	2	3	3	4	5	-	-	-
6-8	3	3	4	4	5	-	-	-
10-12	3	4	5	5	6	7	8	-
14-16	3	4	6	6	6	7	8	10
18-20	4	5	6	7	8	9	9	10
22-24	6	6	7	8	9	9	10	-

Несквозные повреждения корда до половины толщины колеса								
Макс. повреждение	10 мм	15 мм	25 мм	35 мм	50 мм	75 мм	100 мм	125 мм
Кол-во слоев	D №	D №	D №	D №	D №	D №	D №	D №
8-12	2	2	3	3	5	6	7	-
14-18	3	3	4	4	5	6	7	8
20-24	4	4	5	5	6	7	9	9

- Если в графе указаны 2 или 3 размера, то ремонт данного повреждения следует выполнять методом последовательного наложения пластырей указанных номеров от большего к меньшему.
- Каждый слой устанавливается как одиночный пластырь с промазкой клеем и просушиванием, а затем зачищается с наружной стороны.
- На зачищенное место устанавливается следующий пластырь меньшего размера.
- Для достижения максимального результата каждый слой следует простукивать пневмомолотком и окончательный обжим проводить в вулканизационной системе "Термопресс".
- При горячей вулканизации температуру следует доводить не менее, чем до 135°C. Перед установкой пластыря следует прогреть до 40-60°C.

Грейдеры и экскаваторы (ПОРЕЗЫ)							
Макс. повреждение	25 мм	50 мм	75 мм	100 мм	125 мм	150 мм	175 мм
Кол-во слоев	D №	D №	D №	D №	D №	D №	D №
8-12	30	30	30	31	32	32	32
14-18	30	30	31	32	32	32	---
20-26	30	31	31	32	---	---	---
28-36	31	32	32	---	---	---	---
38-44	31	32	---	---	---	31	32
46-50	32	---	---	32	32	32	32
52-58	32	---	---	32	32	---	---

Несквозные повреждения корда до половины толщины колеса				
Макс. повреждение	50 мм	100 мм	150 мм	200 мм
Кол-во слоев	D №	D №	D №	D №
8-12	20	31	31	32
14-18	30	31	31	32
20-26	30	31	32	32

Тракторы			
Макс. повреждение	75 мм	125 мм	175 мм
Кол-во слоев	D №	D №	D №
4-6	20	21	22
8-12	23	24	25
14-16	24	25	---

Пользуясь этой таблицей следует учитывать особенности местных дорожных и рабочих условий, убедиться в достаточности рекомендуемых безопасных пределов и, в случае необходимости, их изменить.